Füllstoffmischung

Füllstoffmischung zur Herstellung von Epoxidharz-Grundier- und Verlaufsmassen Systemprodukt für Böck Silobodenfix 2K

➔ Eigenschaften/Anwendung:

BÖCK Füllstoffmischung ist eine spezielle Rohstoffkombination mit einer hohen Packungsdichte. Diese Kombination ermöglicht gute Verlaufseigenschaften und hohe mechanische Belastbarkeiten in Verbindung darauf abgestimmten Epoxidharzen.

BÖCK Füllstoffmischung ermöglicht die Herstellung fließfähiger Rautiefenausgleiche und Verlaufsmassen in Verbindung mit Epoxidharzen. Besonders geeignet in Verbindung mit Böck Silobodenfix 2K zur Herstellung diffusionsoffener Kratz- und Ausgleichsschichten.

➔ Technische Daten:

Korngröße:	0-0,3 mm
Farbton:	silbergrau

➔ Untergrundvorbereitung/Verarbeitung:

Die Untergründe müssen fest, tragfähig, frei von Frost, Staub, Schmutz und anderen losen Bestandteilen sein. Die Haftzugfestigkeit muss > 1,5 N/mm² sein.

Zur Herstellung von wasserdampfdurchlässigen Verlaufsmassen in Verbindung mit Böck Silobodenfix 2K wird BÖCK Füllstoffmischung in folgenden Mischungsverhältnissen dem angerührten Böck Silobodenfix 2K zugegeben und knollenfrei untergemischt.

Kratzspachtelung für Schichtdicken von 1-3 mm:
8,5 kg Böck Silobodenfix 2K + 20 kg BÖCK Füllstoffmischung

Ausgleichs- und Verlaufsmasse für Schichtdicken von 3-8 mm:
8,5 kg Böck Silobodenfix 2K l + 40 kg BÖCK Füllstoffmischung.

Selbstverdichtende Füllmasse: 8,5 kg Böck Silobodenfix 2K + 60 kg BÖCK Füllstoffmischung

Die Viskosität der Massen kann je nach Temperatur und Untergrund durch Zugabe von jeweils max. 0,5 l Wasser eingestellt werden.

➔ Wichtige Hinweise:

Epoxidharze reagieren exotherm. Hohe Temperaturen beschleunigen, niedrige Temperaturen verzögernden Abbindeverlauf. Auf ausreichende Trocknungsbedingungen achten.

➔ Arbeitsschutz:

Die beim Umgang mit chemischen Erzeugnissen üblichen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Geeignete Arbeitsschutzkleidung tragen.

➔ Lagerung/Entsorgung:

Lagerung: Trocken, 12 Monate

Für alle System gilt: Nur restentleerte Gebinde entsorgen. Materialreste können nach EAK-Schlüssel Nr. 17 09 04 (gemischte Bau – und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und17 09 03 fallen) entsorgt werden.

BÖCK TraunsteinerSilo GmbH
Siedlungsstr. 7 • D-83342 Tacherting • Tel. +49 8622 / 39997-0 • Fax +49 8622 / 39997-80 • info@traunsteinersilo.de
www.traunsteinersilo.de