Multispachtel

Multifunktionaler Spachtel für universellen Einsatz auf Beton und Mauerwerk

BÖCK-Multispachtel ist ein 1-komponentiger, mineralischer Spachtel für schnelle Reparaturarbeiten. Das Material ist besonders spannungsarm und durch seine Rezeptur und Farbe besonders für die schnelle Betoninstandsetzung geeignet, da es Korrosionsschutz, Haftbrücke und Reparaturmörtel ersetzt.

- Korrosionshemmend
- Spannungsarm
- Schnell abbindend
- Leicht zu verarbeiten
- Hohe Druckfestigkeit
- Hohe Haftzugfestigkeit

➔ Anwendung:

BÖCK-Multispachtel für universellen Reparatureinsatz im Innen- und Außenbereich für Wand-, Decken- und Bodenflächen geeignet. Zum Verfüllen von Ausbrüchen bis 50 mm und zum Egalisieren von Untergründen bis auf Null (Kornstärke) ausziehbar.

➔ Anwendungsgebiete:

- Außen- und Innenbereich
- Reprofilierung und Egalisierung
- Auf Beton, Putz, Mauerwerk und Estrich

➔ Technische Daten:

Verpackung	Papiersack
Gebinde	20 kg
Lieferform	30 Sack/Palette
Farbton	grau
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Frischmörteldichte	1,5 kg/l
Verarbeitungszeit[1)]	ca. 45 Minuten
Haftzugfestigkeit[1)]	2,8 N/mm²
Druckfestigkeit[1)]	
nach 24 Stunden	10 N/mm²
nach 3 Tagen	20 N/mm²
nach 7 Tagen	25 N/mm²
Wasserbedarf	3,2 l auf 20 kg
Lagerung	6 Monate

[1)] Bei +20 °C und 60 % relativer Luftfeuchte.

➔ Verbrauch:

Bei 1 mm Schichtdicke	1,25 kg/m²

➔ Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss sauber, tragfähig und frei von haftungsmindernden Bestandteilen, wie z.B. Staub, Öl oder absandenden Teilen sein. Die Haftzugfestigkeit sollte min. 1,5 N/mm2 betragen

BÖCK TraunsteinerSilo GmbH
Siedlungsstr. 7 • D-83342 Tacherting • Tel. +49 8622 / 39997-0 • Fax +49 8622 / 39997-80 • info@traunsteinersilo.de
www.traunsteinersilo.de

Multispachtel

➔ Verarbeitung:

1. Wasser in einem sauberen Anrührgefäß vorlegen. 3,2 Liter auf 20 kg Pulver.
2. BÖCK-Multispachtel dazugeben und solange mit maschinellem Rührgerät mit ca. 400 UpM mischen, bis eine knotenfreie Masse entsteht.
   Mischzeit 2-3 Minuten.
3. Die Verarbeitung des Materials erfolgt mit üblichem Auftragswerkzeug, wie Spachtel oder Stahlglätter, auf dem trockenen oder mattfeuchten Untergrund innerhalb der Verarbeitungszeit von ca. 45 Minuten.
4. Um eine optimale Haftung zum Untergrund zu erzielen wird BÖCK-Voranstrich großflächig mit einem Farbroller in den Untergrund eingearbeitet. Sobald der Voranstrich handfeucht abgetrocknet ist, kann BÖCK-Multispachtel in gewünschter Schicht aufgebaut werden.
5. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Material ist nach Erhärtung nur mechanisch zu entfernen.

➔ Wichtige Hinweise:

- Verarbeitungstemperatur von +5 °C bis +30 °C einhalten.
- Abbindendes Material nicht mit Wasser verdünnen oder mit frischem Mörtel mischen.
- Frisches Material vor zu rascher Austrocknung und ungünstiger Witterung schützen. Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Zusätzliche Wasserzugabe führt zu erhöhter Schwindung und Festigkeitsverlust
- Mischzeit von 2 Minuten einhalten

➔ Inhaltsstoffe:

Normzemente, mineralische Zuschläge, Füllstoffe, HS-Puzzolane

➔ Arbeitsschutz / Empfehlung:

Enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

➔ Entsorgung:

Für alle Systeme gilt: nur restenteerte Gebinde zum Recycling-Partner INTERSEROH geben.

Materialreste können nach EAK-Schlüssel Nr. 17 01 01 (Beton) entsorgt werden.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Stand: 1.2012

BÖCK TraunsteinerSilo GmbH
Siedlungsstr. 7 • D-83342 Tacherting • Tel. +49 8622 / 39997-0 • Fax +49 8622 / 39997-80 • info@traunsteinersilo.de
www.traunsteinersilo.de